

نام قطعه یا نمونه: پلیت سه لایه

شماره مرجع مشتری:

آزمایش انجام شده در محدوده دامنه گواهینامه استاندارد ISO/IEC17025 قرار دارد.

تاریخ صدور گواهی:

شماره پیگیری: ۱۸۴۷۴-۵

شماره ویرایش:

تاریخ دریافت نمونه: ۱۳۹۹/۰۷/۲۱

تاریخ تایید مالی: ۱۳۹۹/۰۷/۲۳

تاریخ اتمام آزمون: ۱۳۹۹/۰۸/۱۴

صفحه: ۱ از ۲

شرطی محیط آزمایشگاه: دما:

نمونه گیری توسط مشتری انجام گرفته است.

روطوت:

پوست:

**آزمون چسبندگی پوشش (Tape Test)**

استاندارد مرجع آزمون: ASTM D3359-17

**شرطی آزمون:**

عدد ۳

تعداد آزمون:

زیرلايد:

نوع پوشش:

نوع چسب آزمون و نام سازنده:

ASTM D3359 Adhesive Tape-Elcometer

پایه آهن

پلیمری

**نتیجه آزمون**

- بر اساس استاندارد، پوشش در کلاس "4A" قرار میگیرد؛ یعنی جدایش جزئی پوشش در امتداد خطوط برش یا محل تقاطع برش ها مشاهده شده است.

**توضیحات**

- تمامی مراحل اعمال پوشش و خشک کردن پس از آن توسط مشتری انجام شده است.
- آزمون چسبندگی بر روی پوشش زرد رنگ انجام شده است. ضخامت پوشش در این ناحیه بر اساس اظهارات مشتری بیش از 125 میکرومتر است.
- با توجه به جدایش پوشش بین لایه اول و دوم، چسبندگی پوشش به زیرلايد قابل گزارش نمی باشد.

**صرفًا جهت اطلاع***Sh. Rajabi**\_\_\_\_\_*

درخواست کننده:

آقی فام پایدار

شناختی :

-

شهرک صنعتی اشتهرادب ابوریحان-خ ملاصدراي غربی-خشیده-خ غزل-خ قطعه ۱۱۱۳

نام قطعه یا نمونه :

پلیت سه لایه

شماره مرجع مشتری:

آزمایش انجام شده در محدوده دامنه گواهینامه استاندارد ISO/IEC17025

قرار دارد.


نمونه گیری توسط مشتری انجام گرفته است.

شرطی محیط آزمایشگاه : دما :

روطوت :

پیوست:

صفحه: ۲ از ۲



صرفًا جهت اطلاع

Sh. Rajabi

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_